

73ライン[色ラッカー]

色相	品名	特徴	顔料系	Pig. No.	耐熱性	耐酸性	耐アルカリ	耐移行	鉛フリー
白	10 ホワイト	スタンダード	酸化チタン	W-6	○	○	○	○	○
	15 ホワイトS	スタンダード	酸化チタン	W-6	○	○	○	○	○
黄	21 無鉛エロー	スタンダード	アゾ系-酸化チタン	—	○	○	○	○	○
	23 パーマネント エロー	スタンダード	アゾ系	Y-81	○	○	×	○	○
	24 エロー オーカー	スタンダード	酸化鉄	Y-42	○	○	○	○	○
	31 ライトバーミリオン	スタンダード	アゾ系	R-48:4他	△	○	○	△	○
	32 無鉛バーミリオン	スタンダード	アゾ系-酸化チタン	—	△	○	○	△	○
	42 紅赤	スタンダード	クロム酸鉛-アゾ系	R-104/R-23	×	×	×	△	×
	44 シンカシャレッド	スタンダード	キナクリドン	V-19	○	○	○	○	○
	45 カーミン	スタンダード	アゾ系	R-23	×	○	○	△	○
	71 マルーン	スタンダード	アゾ系	R-63	×	△	△	△	○
	78 インディアンレッド	スタンダード	酸化鉄	R-101	○	○	○	○	○
緑	50 ファーストグリーン	スタンダード	フタロシアニン系	G-7	○	○	○	○	○
青	62 ファーストブルー	スタンダード	フタロシアニン系	B-15	○	○	○	○	○
	81 ブラック N	調色用	カーボン	Bl-7	○	○	○	○	○
	84 リアル ブラック	漆黒性タイプ	カーボン	Bl-7	○	○	○	○	○
カラークリヤー									
	90 ブラウン	透明性タイプ	アゾ系	Br-25	○	○	○	○	○
	91 エロー	透明性タイプ	アゾ系	Y-83	○	○	○	○	○
	93 ブルー	透明性タイプ	フタロシアニン系	B-15	○	○	○	○	○
	94 レッド	透明性タイプ	アゾ系	R-48:4	△	△	△	○	○
<p>(備考)</p> <p>耐熱性; 熱ゴテ200℃ 耐酸性; 5% 塩酸滴下 耐アルカリ性; 5% 水酸化ナトリウム滴下 耐移行性; 白ラッカー塗布</p> <p>※鉛系顔料を含有しているものは下記の通りです。それ以外は意図的に含有しておりません。 ・73-42 ラッカー紅赤</p>									