

74 - 59 防水剤 1

製品紹介

74 - 59 防水剤 1は、シリコン - フッ素系樹脂を主成分とする溶剤型の反応性防水処理剤です。

スエード革等の起毛革に防水性を持たせるのは最適です。もちろん、トップコートへの添加も可能です。

特徴

1. 反応性防水剤のため長期防水効果を保持する
2. 起毛革の色を変化させない

使用方法（例）

1. 起毛革の処理（スプレー塗装）

74 - 59 防水剤 1	100 部
トルエン	0 ~ 50 部

2. トップコートへの添加

71ライン ラッカー類	100 部
11ライン 皮革用ラッカーシンナー	200 部
11 - 83 皮革用ラッカーノンブラ	30 部
74 - 59 防水剤 1	10 ~ 20 部

注意事項

- ・ トップコートに添加する場合、71ラインラッカー類との直接配合を避け、先にシンナー類と混合してください。
- ・ 本製品は、溶剤蒸発後から自己反応を開始し、約1日後に防水効果を発揮します。
- ・ 本製品は、溶剤系の助剤です。使用時には、換気に十分注意をしてください。
- ・ 御需要家各位で充分御検討の上御使用下さいますようお願い致します。