

7 5 ライン皮革用ラブソリューション

7 5 ライン皮革用ラブソリューションは、色調鮮明で、染料としては耐候性・耐熱性が非常に優れております。

7 5 ライン皮革用ラブソリューションは、溶剤希釈タイプの染料で皮革用和プロ類及び皮革用ラッカーエマルジョンW/O型と容易に且つ自由な割合で混合使用することができます。また、少量の混入でアニリン・セミアニリン仕上げが可能で、非常に御満足戴ける仕上がりが得られます。

注意事項

- 1 . ラブソリューションの標準添加量は7 1 ライン皮革用和プロ 100 部に対して、1 0 部程度です。過剰に添加しますと、ブロンズ現象や密着不良等の原因になりますので御注意下さい。
- 2 . ラブソリューションのみで素上げ塗装致しますと、鞣製の関係で変色を起こす場合がありますので御注意下さい。
- 3 . 御需要家各位で充分御検討の上、御使用下さいますようお願い致します。

使用方法（標準処方例）

7 1 ライン皮革用和プロ類（ラッカー）	1 0 0	部
1 0 ・ 1 1 ・ 2 0 ラインシンナー類	2 0 0 ~ 3 0 0	部
1 1 - 8 3 皮革用ノンブラ	1 0 ~ 3 0	部
7 5 ライン皮革用ラブソリューション	1 0	部