

75ライン皮革用マイティカラー

75ライン皮革用マイティカラーは、有機含金染料を特殊溶剤で高濃度に溶解した染料溶液です。水系及び溶剤系塗料に混合可能で用途も広範囲にわたり御使用戴けます。

特長

1. 水系及び溶剤系塗料の両方に使用できます。
2. クロム鞣革に直接塗装しても、革の味を損なわず均一に塗装できます。
3. 水、及び11ラインの皮革用シンナーに自由な割合で希釈できます。
4. 染料の色調は、75ライン皮革用ネオソリューションに比較して僅かに劣ります。
5. 耐候性は、75ライン皮革用ネオソリューションと同等です。
6. プリードは、75ライン皮革用ネオソリューションと比較すると赤系統が僅かに劣ります。
7. 水系塗料に混入しますとブラックは多少増粘します。

使用上の注意事項

1. 77ライン皮革用バインダー類との混合については、直接混合する事は避け、どちらかを水で希釈してから、混合してください。直接混合すると、ブツが発生したり増粘する場合があります。また、バインダーの種類によっては、エマルジョンの破壊が発生します。
2. 78ラインへの（ウレタン塗料）使用は避けてください。
3. 染料を過剰に配合しますと、塗膜の物性を低下させる場合があります。
4. 相溶性の悪いものが混入しますと染料の析出する場合がありますので注意してください。
5. 高濃度染料液ですので、過剰に添加しますと、ブロンズ現象や密着不良等の原因になりますので御注意下さい。
6. マイティカラーを水やアルコール系溶剤で希釈して長時間放置して置きますと、色によって沈殿物等を生じることがありますので十分ご注意下さい。
7. 御需要家各位で充分御検討の上、御使用下さいますようお願い致します。

使用方法（標準処方例）

（溶剤系で使用する場合）

71ライン皮革用和プロ類（ラッカー）	100	部
10・11・20ラインシンナー類	200～300	部
11-83皮革用ノンブラ	10～30	部
75ライン皮革用マイティカラー	5～10	部

（水系で使用する場合）（染色）

75ライン皮革用マイティカラー	100	部
水	500～1000	部