

## 78ライン 皮革用 SXウレタン

### 製品説明

78ライン 皮革用SXウレタンは、2液タイプの厚膜型の速乾性ポリウレタン樹脂塗料です。SXウレタンは、エナメル調仕上げ剤として最適で、下記のような特長があります。

#### (特長)

- 2液・厚膜タイプとしては乾燥が速い(タックフリー：3時間以内)
- 塗膜は透明性に優れ高光沢である
- 耐溶剤性・耐摩耗性が良好である

### 使用方法(標準処方例)

78 - 26	皮革用SXウレタンクリヤー	100	部
78 - 27	皮革用SXウレタン硬化剤	100	部
11 - 18	ウレタンシンナー	100	部

### (参考) 皮革用SXウレタン物性試験データ(標準処方の場合)

- ・可使時間 : 4時間以内(25℃)
- ・型押し可能時間 : 24時間以降(25℃)
- ・出荷可能時間 : 48時間以降(25℃)
- ・耐摩耗性試験(荷重1kg、300回、塗装後3日目にテスト)
  - (a) ドライ摩耗 良好
  - (b) TOL摩耗 良好
  - (c) MEK摩耗 良好
- ・耐屈曲性試験 : 8000回合格(フレキシオメーター、縦・横方向)

### 使用上の注意事項

1. SXウレタンは反応性塗料ですので硬化剤を配合しますと可使時間が発生します。硬化剤配合後、4時間を経過した塗液は、廃棄して下さい。
2. 硬化剤をご使用後は必ず密栓して下さい。(空気中の水分等により硬化しますので十分ご注意下さい。)
3. シンナーは11 - 18ウレタンシンナーをご使用下さい。尚、洗浄する際も同シンナーをご使用下さい。
4. SXウレタンクリヤーを着色する場合は55ラインロマンステインをご使用下さい。(標準添加量 SXウレタンクリヤー・100に対して55ラインロマンステイン・10~30)
5. その他の注意事項は78ラインUPウレタンの注意事項を参照して下さい。
6. 御需要家各位で充分御試験された上で御利用下さいます様お願い致します。