



# 美水木 みずき

**1液型**  
そのまま塗れる!  
低VOC・W-1タイプ  
低VOC・W-2タイプ  
の2タイプを用意



**水性透明塗料**



**室内木部用**

# ウレタン クリアフラットフラット **半艶消** **全艶消**

臭いが少なく、水性だから安心・安全  
シックハウスの原因となる

TVOC含有量（揮発性有機化合物総量）を抑えた環境にやさしいエコ塗料！  
（1%未満の低VOC・W-1タイプと、5%未満のW-2タイプを用意）  
ホルムアルデヒド放散量が最も少ないF☆☆☆☆

- **インテリア木部内装用**  
として最適です！  
内壁・内装ドア・階段・テーブルトップ
- **耐薬品性**や**肉持ち性**に優れて  
**溶剤臭**がありません！
- **1液型**なのですぐに塗装できます。
- 極限の環境対応の**W-1**タイプと  
塗り易さと硬さに優れた**W-2**タイプ。
- **リフォーム塗装**  
にも優れています！
- 塗膜が**食品衛生法**  
に対応しており安心・安全！



容量：3kg

### ■国土交通省『改正建築基準法』に対応

室内居室に使用できるシックハウス症候群の原因物質とされるホルムアルデヒドの放散等級で最も放散量の少ない等級の「F☆☆☆☆」を取得しております。

### ■厚生労働省『室内空気汚染に関わるガイドライン』に対応

室内空気汚染に関わるガイドラインで指定された13物質の有害化学物質を含有しておりません。鉛も含んでおりませんので、東京都環境局の『子供ガイドライン』にも対応しております。

### ■文部科学省『学校環境衛生の基準』に対応

文部科学省の学校環境衛生基準で指定されたトルエン・キシレン等の6種類の揮発性有害化学物質を含んでおりませんので子供が多く利用する施設や、住宅の屋内居室にも安心・安全にご使用いただけます。また、水性ですので嫌な溶剤臭や火災の心配もございません。

ホルムアルデヒド放散等級

F☆☆☆☆ 登録番号U01092

登録（社）日本塗料工業会  
お問い合わせ <http://www.toryo.or.jp/>

非トルエン・キシレン  
無鉛 低臭

鉛  
無

トルエン  
キシレン  
無

建築基準  
対応  
国交省

食品衛生  
対応  
厚労省

13物質  
対応  
厚労省

学校環境  
対応  
文科省

鉛ガイド  
対応  
東京都

F  
☆☆☆☆

低臭

無黄変

W-1  
TVOC  
1%未満

W-2  
TVOC  
5%未満



ユニオンペイント株式会社

# 美水木ウレタン

クリアーフラット 半艶消  
フラット 全艶消

## 用途

・床・階段・手摺り・ドア枠・廻り縁・巾木・テーブルトップ等の様々な内装木部に最適です。

## 安全性

・F☆☆☆☆ 非トルエン・キシレン 無鉛 低臭  
人と地球にやさしい環境配慮型塗料です。

## 特長

・速乾&低臭で他社と比べても優れている塗り易い1液型水性アクリルウレタンエマルジョン塗料です。  
・塗装する人を選ばず、誰が塗装してもプロ級の仕上がりが得られます。新規の塗装はもちろんリフォームの上塗り用塗料としてご利用できます。

## 塗装工程例

工程	使用塗料	塗布量	乾燥時間	備考
①素地調整	サンドペーパー P150~P240			
②素地着色	美水木ステイン (各色)	20~50g/m <sup>2</sup>	4時間以上 /20℃	刷毛塗り (拭き取り可)
③中塗り	美水木サンジング	80~100g/m <sup>2</sup>	2時間以上 /20℃	刷毛・スプレー等
④研 磨	サンドペーパー P320~400			
⑤上塗り	美水木 上塗り塗料 (クリアー・フラット)	80~100g/m <sup>2</sup>	4時間以上 /20℃	刷毛・スプレー等

※中塗り・上塗りの乾燥時間について、上記時間はW-1品の時間です。  
W-2品の場合、中塗り：1.5時間、上塗り：3時間です。

※ご使用前に必ず下記の『塗装のポイント』と『注意事項』をお読みください。また、必ず試し塗りをしてからご使用ください。

低VOC・W-1タイプ

低VOC・W-2タイプ

## 塗装のポイント

- ◆きれいな仕上りは素地調整と研磨工程が重要です。
- ◆木材は種類によって発色が変わります。同じ種類でも、吸込み方で発色が変わりますので、必ず試し塗りをしてください。また、木材の状態によって塗布量が変わります。
- ◆厚膜にする場合は、「中塗り」を2回塗ってください。
- ◆塗装工程例の乾燥時間は目安であり、気温・湿度により大幅に変化する場合があります。また、5℃以下や多湿時での塗装は、硬化不良や仕上り・塗膜性能を損なう場合がありますのでご注意ください。
- ◆研磨を行う際にはマスク等を着用し、研磨粉を吸わないようにしてください。また、研磨後は研磨粉をよく取り除いてください。仕上りの際、白く残る場合があります。

## 注意事項

- 美水木シリーズは環境対応型の高性能水性塗料です。より安全・快適にお使いいただくために、下記の内容をよく読んでからお使いください。
- ◆使用前に容器をよく振って中身を均一にしてください。
  - ◆希釈が必要な場合は、本品100に対して水0~10を限度としてください。
  - ◆刷毛・スプレー等をお使いください。発泡には充分気をつけてください。
  - ◆使用後の用具はセッケン水でよく洗い、水でゆすいでください。
  - ◆取扱中は塗料ができるだけ皮膚に触れないようにし、保護手袋・保護メガネ等を着用してください。
  - ◆塗料が皮膚についた時は、セッケン水で洗ってください。
  - ◆目に入った場合は多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。誤って飲み込んだ場合や、気分が悪くなった場合も、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
  - ◆取扱い後は、手洗い及びうがいを充分に行ってください。
  - ◆密栓し、子供の手の届かない一定の場所を定めて保管してください。
  - ◆0℃以下で保管しないで下さい。また、一度凍結したものは使わないで下さい。
  - ◆容器からこぼれた場合には、砂など散布した後に処理してください。
  - ◆残塗料・廃液は下水・河川などに捨てず、中身を使い切ってから廃棄してください。また、空容器は他の用途に使用しないでください。
- ◇さらに詳細な内容が必要な場合には、安全データシート(SDS)をご参照ください。