

31ラインエコラッカーエナメルシリーズは、肉持ち性に優れ、作業性の良いエナメル塗料です。塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。また、30ラインラッカーエナメルシリーズと同様の感覚でご使用いただけます。

コード No 品名

31-01	エコラッカー	メタリックベース細目	31-21	エコラッカー	エロー
31-02	エコラッカー	メタリックベース中目	31-24	エコラッカー	エローオーカー
31-03	エコラッカー	メタリックベース粗目	31-31	エコラッカー	オレンジ
31-12	エコラッカー	ホワイト	31-42	エコラッカー	チンチングレッド
31-15	エコラッカー	ホワイト半艶消	31-60	エコラッカー	ミロリーブルー
31-17	エコラッカー	ホワイト7分消	31-78	エコラッカー	インディアンレッド
31-19	エコラッカー	ホワイト全艶消	31-82	エコラッカー	ローヤルブラック

系 統

硝化綿上塗り塗料

用 途

一般木工、金属などの内部用

使用シンナー

82-917 ユニエコAFラッカーシンナー

シンナーの
希釈率と粘度

塗装方法	粘 度
刷毛塗り	14～20秒
エアースプレー	10～14秒

温 度 と
乾燥時間

温 度	20℃
指触乾燥	10分
硬化乾燥	1時間以上

一回の塗布量

5～8 g/尺² (55 g～90 g/m²)

使用上の注意

- (1) 有機溶剤を使用していますから、塗装する際は作業場の換気や火気に十分注意して下さい。
- (2) 高温・多湿時には、白化（ブラッシング）を起こすことがありますのでその際には予め当社の11-09ノンブラを少量添加してください。
- (3) 希釈に使用するシンナーは、必ず当社の指定するシンナーをご使用下さい。
- (4) 高温になりますと、熱戻りをしてブロッキングを生じることがありますので、塗装物を重ねる場合や梱包時には十分乾燥時間を取ってください。