

ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。

コードNo品名	86 - 313 ESウレタンサンジング A液
系 統	2液型ポリウレタン樹脂塗料
用 途	一般木工、工芸品、家具、建築内装下塗り など
使用B液	標準：AL-020 速乾：AL-025 ウレタン硬化剤
混合比率	A : B = 1 : 1
使用シンナー	82 - 931 ~ 935 AFウレタンシンナー

シンナーの希釈率と粘度

シンナー希釈率	0%	10%	20%
10%での粘度	2.8	1.7	1.2
20% "	2.0	1.4	1.1
30% "	1.8	1.3	1.0

上記数値は、イワタカップ(秒)でのデータです。
塗装方法による適性粘度

塗装方法	粘 度
刷毛塗り	1.4 ~ 2.0秒
エアースプレー	1.0 ~ 1.4秒

温度と乾燥時間
可使時間

温 度	10		20		30	
	AL-020	AL-025	AL-020	AL-025	AL-020	AL-025
使用B液	AL-020	AL-025	AL-020	AL-025	AL-020	AL-025
指触乾燥	40分	30分	20分	15分	15分	10分
指圧乾燥	2.5時間	2時間	70分	50分	50分	40分
硬化乾燥	5時間	4時間	3時間	2.5時間	2時間	90分
可使時間	6時間	5時間	4時間	3時間	3時間	2時間

可使時間：シンナー希釈率10～20%の場合

一回の塗布量

6 ~ 10 g / 尺² (6.5 g ~ 11.0 g / m²)

使用上の注意

- (1) 希釈には、必ずユニエコAFウレタンシンナーをご使用下さい。
- (2) 高温、高湿時に、カブリや発泡が生じる場合は、11-85ウレタンノンブラを添加してください。
- (3) B液の使用後は、密栓し冷暗所に保存してください。
- (4) A液は、分離・沈降している場合があります。使用前には良く缶を振り、中身を均一にしてからご使用ください。