

# 塗膜性能試験表

平成 年 月 日

殿



〒300-1602 茨城県北相馬郡利根町押戸 1650-1

Tel. 0297-61-8033 FAX 0297-68-9730

製品名 12-80~87 ELハイフラット

--	--	--

試	験 項 目	試 験 成 績	試 験 方 法
1	塗 膜 硬 度	F	鉛筆硬度 三菱ユニ
2	付 着 性	合格	ナラ突板など 2mm間隔 基盤目セロハンテープ剥離試験
3	指 触 乾 燥	10分	100g/m <sup>2</sup> at 20℃
4	指 圧 乾 燥	30分	100g/m <sup>2</sup> at 20℃
5	耐 衝 撃 性	合格	デュポン式1/4インチ 500g×20cm
6	耐 屈 曲 性	合格	50℃×2時間加熱後、φ10mmの折り曲げに耐えること
7	寒熱繰返し試験	合格	60℃×2時間⇔-20℃×2時間 5サイクル
8	耐 湿 性	合格	40℃、95%RH 200時間
9	耐 水 性	合格	50℃×2時間加熱後、60℃の水に1時間浸漬
10	耐アルコール性	合格	50%エチルアルコール水溶液 5分スポット
11	耐 酸 性	合格	5%酢酸水溶液 2時間スポット
12	耐アルカリ性	合格	10%炭酸ナトリウム水溶液中に10分浸漬
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
備 考			