

71ライン皮革用ラッカー（クリアー・マット）

71ライン皮革用ラッカーは、皮革塗装仕上げ用として多年の研究によって完成した製品であり、厳選された純良な硝化綿及び安定なる可塑剤を主成分として製造されております。

塗膜は柔軟性・密着性・耐候性・光沢・耐摩耗性等に優れた性能を有しております。

| 商品名 | 固形分 | 粘度 | 硬さ | 特長 |
|---------------------|-----|----|------|-----------------|
| 71-01 皮革用 特製和プロ | 高 | 中 | 軟膜 | 非常に光沢がある |
| 71-04 // 和プロ18 | 中 | // | 硬膜 | // 、塗膜調整用 |
| 71-12 // グレージングクリアー | 中 | 高 | 硬膜 | 耐摩耗性良好 |
| 71-13 // NYクリアー | // | 中 | 軟膜 | 無黄変タイプのクリアー |
| 71-17 // パイソングリヤー | // | 高 | 超軟膜 | 油浮き防止効果大、型押し用 |
| 71-19 // 和プロダイヤモンド | 高 | // | 硬膜 | ガラス艶の高光沢が得られる |
| 71-21 // マットクリアーB | 中 | // | 中膜 | マット効果大 |
| 71-25 // NYマットクリアー | 高 | // | 軟膜 | 無黄変タイプのマットクリアー |
| 71-26 // マットクリアーT | 中 | // | 中膜 | マット効果特大、白ボケ生じない |
| 71-91 // MIクリアー | // | // | やや軟膜 | 光沢がある |
| 71-98 // ポジティブクリアー | 中 | 中 | 中膜 | 光沢がある、安価品 |

使用方法（標準処方）

| | |
|------------------|----------|
| 71ライン皮革用ラッカー類 | 100部 |
| 11ライン皮革用ラッカーシンナー | 200～300部 |
| 11ライン皮革用ラッカーノンブラ | 10～30部 |

使用上の注意事項

- 71ライン皮革用ラッカー類を水性塗装上の艶出しとして使用する場合は、水性塗料を完全に乾燥させた後に使用して下さい。
- 71ライン皮革用ラッカー類をラッカーエナメルの艶出しとして使用される場合は、ラッカーエナメル塗装後直ちに71ライン皮革用ラッカー類を塗装して下さい。これは、艶塗装の剥離防止等に極めて必要です。
- 一般に、艶を出す為に厚塗りをする場合は仕上がりが硬くなり、又亀裂を生じる原因になりやすいので、あまり厚塗りをしないよう使用して下さい。
- 塩基性染料で下染めした場合、及びラッカーエナメルのブリード（ニジミ）するものの上に71ライン皮革用ラッカー類を塗装する場合は色むら・色浮きが生じますので注意して下さい。