

72ライン皮革用ラッカーエマルジョン

72ライン皮革用ラッカーエマルジョンには、W/O型の溶剤タイプとO/W型の水性タイプの両方があります。共に硝化綿ラッカーを主体とし、微粒子に分散させたラッカーエマルジョンです。

皮革の表面を保護して、平滑で感触の良い柔軟な塗膜を作ります。W/O型の溶剤タイプは71ライン皮革用和プロ類とは任意に混合して使用できます。各仕上げに応じてそれぞれ特長のある製品を選択し、使用して下さい。

商品名	固形分	粘度	硬さ	特長
W/O型(油中に水滴を分散したタイプ、WATER IN OILの略)				
72-01 皮革用エマルジョングリヤーS-1	低	低	中膜	諸物性が優れている
72-04 // エマルジョングリヤーS-4	高	中	硬膜	非常に光沢がある
72-43 // ラッカーエマルジョンS-43	中	中	軟膜	落ち着いたワキシーな感触
O/W型(水中に油滴を分散したタイプ、OIL IN WATERの略)				
72-50 皮革用エマルジョングリヤーOW-6	中	中	中膜	ワキシーな感触

使用方法(標準処方)

W/O型(油中水滴型)

72ライン皮革用ラッカーエマルジョン	100部
11ライン皮革用ラッカーシンナー	200~300部
11ライン皮革用ラッカーノンブラ	10~30部

O/W型(水中油滴型)

72ライン皮革用ラッカーエマルジョン	100部
水	50~100部

使用上の注意事項

1. W/O型(油中水滴型)は、水では希釈できませんので注意して下さい。
2. O/W型(水中油滴型)は、普通水で希釈して使用されますが、特殊な仕上げの場合、水溶性の溶剤を混合して希釈する方法もあります。11ライン皮革用ラッカーシンナー等では希釈できませんのでご注意下さい。
3. W/O型(油中水滴型)、O/W型(水中油滴型)は共に水を含有しておりますので、冬の凍結には十分注意して下さい。