

塗膜性能試験表

2013年9月10日初版

殿

 **ユニオンペイント株式会社**

〒300-1602 茨城県北相馬郡利根町押戸 1650-1

Tel. 0297-61-8033 FAX 0297-68-9730

製品名 水性タフウッド マニキュア 各色

88-1XXX

--	--	--

試験項目	試験成績	試験方法
1 耐酸性	○	5%酢酸水溶液 24時間スポット
2 耐アルカリ性	△素地黒変	5%炭酸ナトリウム水溶液 24時間スポット
3 耐水性	○	水道水 24時間スポット
4 耐アルコール性	○	60%エタノール水溶液 24時間スポット
5 耐溶剤性	○	塗料用シンナー 24時間スポット
6 耐溶剤性	×	キシレン 24時間スポット
7 耐シンナー性	×	JIS K 5538 ラッカーシンナー 24時間スポット
8 耐マジック性	黒× 赤×	黒マジック、赤マジック 24時間後ベンジン拭き取り
9 耐クレヨン性	黒△ 赤△	黒クレヨン、赤クレヨン 24時間後ベンジン拭き取り
10 耐インキ性	黒× 赤×	黒クレヨン、赤クレヨン 24時間スポット
11 耐候性促進テスト	異常なし	杉材1回塗り キセノンWOM 1000時間
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
備考	物性試験 素材；ナラ突き板 塗装条件；刷毛塗り1回 乾燥条件；7日間養生 ※これらは実験室における評価であり、養生期間や素材の違いによって差が出る場合があります。	