

ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。

コードNo  
品名

23 - 71 AFウレタンサフェーサー黒 A液

系 統

2液型ポリウレタン樹脂塗料

用 途

一般木工、工芸品、家具、建築内装下塗りなど

使用B液

23 - 702 ウレタンサフェーサー B液

混合比率

A : B = 4 : 1

使用シンナー

82 - 931 ~ 933 AFウレタンシンナーS ~ W

シンナーの  
希釈率と粘度

シンナー希釈率	30%	40%	50%	60%
10での粘度	30	20	16	13
20"	24	17	14	12
30"	20	15	13	11

上記数値は、イワタカップ(秒)でのデータです。

塗装方法による適性粘度

塗装方法	粘 度
刷毛塗り	13 ~ 18秒
エアースプレー	10 ~ 13秒

温度と  
乾燥時間  
可使用時間

温 度	5	10	20	30
指触乾燥	30分	20分	15分	10分
指圧乾燥	4時間	3時間	2時間	90分
硬化乾燥	5時間	4時間	3時間	2.5時間
可使用時間	6時間	5時間	4時間	3時間

可使用時間：シンナー希釈率50～60%の場合

一回の塗布量

6 ~ 10 g / 尺<sup>2</sup> ( 65 g ~ 110 g / m<sup>2</sup> )

使用上の注意

- (1) 希釈には、必ずユニエコAFウレタンシンナーをご使用下さい。
- (2) 高温、高湿時に、カブリや発泡が生じる場合は、11 - 85ウレタンノンブラを添加してください。
- (3) B液の使用後は、密栓し冷暗所に保存してください。
- (4) A液は、分離・沈降している場合があります。使用前には良く缶を振り中身を均一にしてからご使用ください。