

ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。

コードNo
品名

80 - 203 EZスキルシーラー A液

系 統

2液型ポリウレタン樹脂塗料

用 途

一般木工、工芸品、家具、建築内装など

使用B液

標準：E - 550 速乾：E - 555 ウレタン硬化剤 B液

混合比率

A : B = 1 : 1

使用シンナー

82 - 931 ~ 935 AFウレタンシンナー

シンナーの
希釈率と粘度

シンナー希釈率	0%	10%
10 での粘度	9	8.5
20 "	8.5	8
30 "	8.5	8

上記数値は、イワタカップ(秒)でのデータです。

温 度 と
乾 燥 時 間
可 使 時 間

温 度	10		20		30	
使用B液	標準型	速乾型	標準型	速乾型	標準型	速乾型
指触乾燥	10分	8分	7分	6分	5分	5分
指圧乾燥	50分	40分	40分	30分	30分	25分
硬化乾燥	90分	70分	60分	50分	45分	40分
可使時間	7時間	6時間	5時間	4.5時間	4時間	3.5時間

可使時間：シンナー希釈なしの場合

一回の塗布量

6 ~ 10 g / 尺² (65 g ~ 110 g / m²)

使用上の注意

- (1) 希釈には、必ずユニエコAFウレタンシンナーをご使用下さい。
- (2) 高温、高湿時に、カブリや発泡が生じる場合は、11 - 85ウレタンノンブラを添加してください。
- (3) B液の使用後は、密栓し冷暗所に保存してください。
- (4) 密着のオープンタイムは1 ~ 24時間 / 20 です。