

ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。

コードNo.、品名 83-06 ET2液ウレタンフロア A液

特 徴

肉付きがあり、光沢に優れています
塗肌が良く、平滑な塗面が得られます
塗膜は丈夫で滑りにくく、床用として安全です

系 統

2液型ポリウレタン樹脂塗料

用 途

木床、一般木工、工芸品、家具、建築内装上塗り など

使用B液

83-061 ETウレタンクリヤー B液

混合比率

A : B = 2 : 1

使用シンナー

82-931~935 AFウレタンシンナー

シンナーの
希釈率と粘度

シンナー希釈率	0%	10%	20%
10°Cでの粘度	35	22	15
20°C "	25	17	13
30°C "	20	15	12

※ 数値はイワタカップのデータ（秒）です

※ 塗装方法による適性粘度

塗装方法	粘 度
刷毛塗り、エアレスプレー	12~16秒
エアースプレー	9~12秒

温 度 と
乾 燥 時 間
可 使 時 間

温 度	10°C	20°C	30°C
指触乾燥	30分	20分	15分
指圧乾燥	3.5時間	1.5時間	1時間
硬化乾燥	7時間	3.5時間	2.5時間
可使時間	7時間	3.5時間	2.5時間

※ 可使時間：シンナー希釈10~20%の場合

一回の塗布量

約80~100g/m² （標準塗装回数：3回塗り）

使用上の注意

- 希釈には、必ずユニエコAFウレタンシンナーをご使用下さい。
- 高温、高湿時に、カブリや発泡が生じる場合は、11-85ウレタンノンブラを添加してください。
- 厚塗りしますと発泡することがありますので、一度に厚塗りすることは避けて下さい。
- B液の使用後は、密栓し冷暗所に保存してください。